



Ftalak L 6000 Sk

WYRÓB DO STOSOWANIA PRZEMYSŁOWEGO



1/2

23 listopada 2007

Ftalak L 6000 Sk 75% X

- Charakterystyka:** Spoiwo alkidowe na bazie oleju lnianego.
- Przeznaczenie:** Ftalak L 6000 Sk znajduje zastosowanie do produkcji mas do form odlewniczych w odlewniach żeliwa.
- Postać handlowa:** 75% roztwór w ksylenie.
- Dane techniczne:**
- | | |
|--|---------|
| - Lepkość r-ru wg kubka Forda nr 4, 20°C, s | 150-250 |
| - Zawartość części stałych, % | 75+/-1 |
| - Liczba kwasowa (dla 100% żywicy), mg KOH/g | 30-40 |
| - Temperatura zapłonu, °C | ok. 30 |

Rozpuszczalność		Znoszenie	
Węglowodory alifatyczne	+	Żywice alkidowe tłuste	+
Węglowodory aromatyczne	+	Żywice alkidowe półtłuste	+

+ całkowicie rozpuszczalny; *częściowo rozpuszczalny; • nie rozpuszczalny

Ftalak L 6000 Sk

WYRÓB DO STOSOWANIA PRZEMYSŁOWEGO



2/2

23 listopada 2007

Własności i zastosowanie: Ftalak L 6000 Sk zawiera w swoim składzie odpowiednie katalizatory umożliwiające sieciowanie mas odlewniczych za pomocą utwardzaczy izocyjanianowych/poliizocyjanianowych.

Spoivo to doskonale sprawdza się jako lepiszcze wiążące w mieszankach przeznaczonych do sporządzania mas odlewniczych w odlewniach żeliwa.

Informacje BHP i P.poż.: Ftalak L 6000 Sk jest produktem palnym należącym do drugiej klasy niebezpieczeństwa pożarowego. Środki gaśnicze: gaśnice śniegowe i proszkowe. W przypadku dłuższego kontaktu, opary substancji lotnych z żywicą mogą działać drażniąco na oczy, skórę i układ oddechowy.

W trakcie pracy należy stosować odzież ochronną, okulary i rękawice. W razie stwierdzenia w/w podrażnień należy skontaktować się z lekarzem. Zabrudzenia skóry należy zmywać ciepłą wodą z mydłem.

Sprzęt ochronny: należy używać rękawice i okulary ochronne lub inne zabezpieczenie oczu. Przy wysokiej koncentracji oparów rozpuszczalników używać należy maski gazowej. Należy używać odzieży ochronnej i zapewnić właściwą wentylację. Unikać źródeł ciepła i wysokich temperatur, nie palić papierosów.

Pierwsza pomoc: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. Umyć skórę wodą z mydłem, splukać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 10 minut. Zapewnić pomoc lekarską.

Magazynowanie i transport.: Spoivo Ftalak L 6000 Sk może być przechowywane w zbiornikach magazynowych, kontenerach lub beczkach metalowych szczelnie zamkniętych w temperaturze poniżej 25°C, w pomieszczeniach osłoniętych przed działaniem promieni słonecznych. Żywica może być dostarczana w cysternach samochodowych, beczkach lub innych opakowaniach uzgodnionych z odbiorcą. Trwałość żywicy wynosi 6 miesięcy od daty produkcji..

Informacje zawarte w prospekcie podano według naszego obecnego stanu wiedzy i należy traktować je jako podstawowe, wyjściowe wskazówki i informacje o produkcie. Każdorazowe zastosowanie powinno być sprawdzone zgodnie ze specyfikacją produkcyjną użytkownika. Jakość naszego produktu jest gwarantowana według ogólnych warunków sprzedaży.