



# Ftalak LTI 6400 U

WYRÓB DO STOSOWANIA PRZEMYSŁOWEGO



1/2

23 listopada 2007

## Ftalak LTI 6400 U 56% ExMpBu

- Charakterystyka:** Żywica alkidowa tłusta - uretanowana w rozpuszczalnikach bezaromatycznych.
- Przeznaczenie:**
- lakiery do podłóg.
  - ekologiczne, szybkoschnące wyroby lakierowe do malowania drewna eksploatowanego wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
- Postać handlowa:** 56% roztwór w exxsolu D 40, metoksypropanolu i butanolu
- Dane techniczne:**
- Lepkość wg kubka Forda nr 4, 20°C, s 250-400
  - Zawartość części stałych, % 56+/-2
  - Barwa w skali Gardnera max 8

| Rozpuszczalność         |   | Znoszenie                 |   |
|-------------------------|---|---------------------------|---|
| Węglowodory alifatyczne | + | Żywice alkidowe tłuste    | + |
| Węglowodory aromatyczne | + | Żywice alkidowe półtłuste | + |
| Estry                   | + | Żywice maleinowe          | + |
| Wyższe alkohole         | + | Żywice poliestrowe        | + |
| Niższe alkohole         | * | Żywice mocznikowe         | + |
| Etery glikoli           | + | Nitroceluloza             | * |

+ całkowicie rozpuszczalny; \*częściowo rozpuszczalny;

• nie rozpuszczalny

# Ftalak LTI 6400 U

WYRÓB DO STOSOWANIA PRZEMYSŁOWEGO



2/2

23 listopada 2007

**Własności i zastosowanie:** Wyroby sporządzone na bazie żywicy Ftalak LTI 6400 U cechują się szybkim wysychaniem w temperaturze pokojowej, znaczną twardością, dobrą odpornością na wodę i czynniki chemiczne.

Lakiery bazujące na żywicy Ftalak LTI 6400 U mają doskonałe właściwości mechaniczne, a zwłaszcza twardość i odporność na ścieranie.

Zalecana sykatywacja lakierów w przeliczeniu na metal i 100% żywicę : 0.20% Zr, 0.10%Ca, 0.01-0.03%Co. Jako rozcieńczalnika należy używać rozcieńczalnik Eko 1

**Informacje BHP i P.poż.:** Ftalak LTI 6400 U jest produktem palnym należącym do drugiej klasy niebezpieczeństwa pożarowego. Środki gaśnicze: gaśnice śniegowe i proszkowe. W przypadku dłuższego kontaktu, opary substancji lotnych z żywicą mogą działać drażniąco na oczy, skórę i układ oddechowy.

W trakcie pracy należy stosować odzież ochronną, okulary i rękawice. W razie stwierdzenia w/w podrażnień należy skontaktować się z lekarzem. Zabrudzenia skóry należy zmywać ciepłą wodą z mydłem.

**Sprzęt ochronny:** należy używać rękawice i okulary ochronne lub inne zabezpieczenie oczu. Przy wysokiej koncentracji oparów rozpuszczalników używać należy maski gazowej. Należy używać odzieży ochronnej i zapewnić właściwą wentylację. Unikać źródeł ciepła i wysokich temperatur, nie palić papierosów.

**Pierwsza pomoc:** wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. Umyć skórę wodą z mydłem, spłukać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 10 minut. Zapewnić pomoc lekarską.

**Magazynowanie i transport.:** Żywica Ftalak LTI 6400 U może być przechowywana w zbiornikach magazynowych, kontenerach lub beczkach metalowych szczelnie zamkniętych w temperaturze 0-40°C, w pomieszczeniach osłoniętych przed działaniem promieni słonecznych. Żywica może być dostarczana w cysternach samochodowych, beczkach lub innych opakowaniach uzgodnionych z odbiorcą. Trwałość wyrobu wynosi 6 miesięcy od daty produkcji przy spełnieniu w/w warunków przechowywania.

Informacje zawarte w prospekcie podano według naszego obecnego stanu wiedzy i należy traktować je jako podstawowe, wyjściowe wskazówki i informacje o produkcie. Każdorazowe zastosowanie powinno być sprawdzone zgodnie ze specyfikacją produkcyjną użytkownika. Jakość naszego produktu jest gwarantowana według ogólnych warunków sprzedaży.