

# Ftalak LTI 6570

WYRÓB DO STOSOWANIA PRZEMYSŁOWEGO



1/2

23 listopada 2007

**Ftalak LTI 6570 70% X**

- Charakterystyka:** Żywica alkidowa tłusta na bazie oleju lnianego i kwasów tłuszczowych oleju talowego schnąca w temperaturze otoczenia.
- Przeznaczenie:** Farby nawierzchniowe i podkładowe lakiery, emalie na drewno i metal, grunty antykorozyjne, wyroby ogólnego stosowania. Może służyć jako samodzielne spoiwo lub być użyta w kompozycji z innymi żywicami.
- Postać handlowa:** 70% roztwór w ksylenie.
- Dane techniczne:**
- Zawartość kwasów tłuszczowych, % ok. 61
  - Lepkość wg kubka Forda nr 4, 20°C, s 200-300
  - Zawartość części stałych, % 70+/-2
  - Barwa w skali Gardnera max 10

Rozpuszczalność		Znoszenie	
Węglowodory alifatyczne	+	Żyvice alkidowe tłuste	+
Węglowodory aromatyczne	+	Żyvice alkidowe półtłuste	*
Estry	+	Żyvice melaminowe	*
Wyższe alkohole	*	Żyvice poliestrowe	+
Niższe alkohole	•	Żyvice mocznikowe	•
Etery glikoli	*	Nitroceluloza	*

+ całkowicie rozpuszczalny; \* częściowo rozpuszczalny;

• nie rozpuszczalny

# Ftalak LTI 6570

WYRÓB DO STOSOWANIA PRZEMYSŁOWEGO



2/2

23 listopada 2007

**Własności i zastosowanie:** Wyroby lakierowe na bazie żywicy FTALAK LTI 6570 charakteryzują się krótkimi czasami wysychania, wysoką elastycznością, odpornością na działanie czynników atmosferycznych, zmiennych temperatur oraz niektórych chemikaliów. Żywica posiada bardzo dobrą zwilżalność pigmentów, dobrze znosi się z pigmentami zasadowymi. Wyroby lakierowe mają dobrą przyczepność do drewna i metalu. Zalecana sykatywacja (w przeliczeniu na metal i 100% żywicy):  
Ca – 0,2%, Co – 0,1%, Zr – 0,25%

**Informacje BHP i P.poż.:** Ftalak LTI 6570 jest produktem palnym należącym do drugiej klasy niebezpieczeństwa pożarowego. Środki gaśnicze: gaśnice śniegowe i proszkowe. W przypadku dłuższego kontaktu, opary substancji lotnych z żywicą mogą działać drażniąco na oczy, skórę i układ oddechowy. W trakcie pracy należy stosować odzież ochronną, okulary i rękawice. W razie stwierdzenia w/w podrażnień należy skontaktować się z lekarzem. Zabrudzenia skóry należy zmywać ciepłą wodą z mydłem.  
**Sprzęt ochronny:** należy używać rękawice i okulary ochronne lub inne zabezpieczenie oczu. Przy wysokiej koncentracji oparów rozpuszczalników używać należy maski gazowej. Należy używać odzieży ochronnej i zapewnić właściwą wentylację. Unikać źródeł ciepła i wysokich temperatur, nie palić papierosów.  
**Pierwsza pomoc:** wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. Umyć skórę wodą z mydłem, spłukać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 10 minut. Zapewnić pomoc lekarską.

**Magazynowanie i transport.:** Żywica Ftalak LTI 6570 może być przechowywana w zbiornikach magazynowych, kontenerach lub beczkach metalowych szczelnie zamkniętych w temperaturze 0-40°C, w pomieszczeniach osłoniętych przed działaniem promieni słonecznych. Żywica może być dostarczana w cysternach samochodowych, beczkach lub innych opakowaniach uzgodnionych z odbiorcą. Trwałość wyrobu wynosi 12 miesięcy od daty produkcji przy spełnieniu w/w warunków przechowywania.

Informacje zawarte w prospekcie podano według naszego obecnego stanu wiedzy i należy traktować je jako podstawowe, wyjściowe wskazówki i informacje o produkcie. Każdorazowe zastosowanie powinno być sprawdzone zgodnie ze specyfikacją produkcyjną użytkownika. Jakość naszego produktu jest gwarantowana według ogólnych warunków sprzedaży.